PISO PORCELANATO SILVER



OCM





PISO Y AZULEJO

CÓDIGO: PP0011

LÍNEA: DESERT

FAMILIA: PORCELANATO

DESCRIPCIÓN: PISO PORCELANATO

ETT 2 | PEI V

80 CM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• FORMATO: 80 X 80 CM • TIPO: RECTIFICADO

• METRAJE POR CAJA: 1.92 M² • PIEZAS POR CAJA: 3 PIEZAS • PESO POR PIEZA: 14 KG

• PESO POR CAJA: 42 KG

• GRADO: AAA

USO: COMERCIAL Y RESIDENCIAL
ABSORCIÓN DEL AGUA: 1-3%
RESISTENCIA DE RUPTURA: 2429N

VARIACIONES EN TONOS O COLOR: VARIACIONES EN TONO O COLOR SON INHERENTES EN TODOS LOS PRODUCTOS DE ARCILLA COCIDA. SE RECOMIENDA MEZCLAR AL MENOS 6 CAJAS DURANTE LA INSTALACIÓN PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS. SE RECOMIENDA LA COMPRA DE POR LO MENOS 10% ADICIONAL DEL PRODUCTO. TENGA EN CUENTA QUE NUEVOS LOTES DE PISO PODRÍAN NO SER IDÉNTICOS EN TONO Y QUE LOS FABRICANTES PUEDEN LLEGAR A DESCONTINUAR ALGUNOS MODELOS.

TIPO DE TRAFICO PARA CERÁMICA ESMALTADA PISO:

PEI I - USO RESIDENCIAL TRÁFICO LIGERO PEI II - USO RESIDENCIAL TRÁFICO MODERADO PEI III - USO COMERCIAL TRÁFICO LIGERO PEI IV - USO COMERCIAL TRÁFICO MODERADO PEI V - USO COMERCIAL TRÁFICO INTENSO

ESPECTRO DE TONO Y TEXTURA (ETT)









Bajo

Tono y textura uniformes dentro de cada caja, tanto
ytextura de biajo a como los productos de de arcilla lo pueden permitir.

Variaciones de tono y textura de biajo a como los productos de de arcilla lo pueden permitir.

Variaciones de tono y textura uniformes de tono y textura de bajo a condica caja.

Variaciones de tono y textura uniformes de tono y textura uniformes de tono y textura runy affas de arcilla lo pueden permitir.

INSTALACIÓN

ADECUACIÓN DE BALDOSA: VERIFIQUE QUE LAS BALDOSAS COMPRADAS SEAN IDÓNEAS PARA LA APLICACIÓN REQUERIDA TIEMPO DE CURADO: NOTA - ANTES DE REVESTIR UNA SUPERFICIE NUEVA DEBE PERMITIR TIEMPO DE CURADO DEL CONCRETO ADHESIVO PARA BALDOSA: SE RECOMIENDA EL USO DEL ADHESIVO CORRECTO A LA HORA DE ARREGLAR BALDOSAS.
JUNTAS EN EL CONCRETO: AL REVESTIR ÁREAS GRANDES, CONSIDERE DEJAR UN ESPACIO PARA EXPANSIÓN Y/O CONTRACCIÓN DEL CONCRETO.

MANTENIMIENTO

NUESTROS PISOS NO REQUIEREN DE ABRILLANTADORES O PULIDORES. PARA ELIMINAR GRASAS Y SUCIEDAD NO USAR ÁCIDO MURIÁTICO YA QUE DAÑA EL ESMALTE.

GARANTÍA

NUESTROS PROVEEDORES VELHMAT HAN SIDO SELECCIONADOS CON RIGUROSO CUIDADO GARANTIZAMOS QUE TODAS LAS PIEZAS DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA DURANTE SU USO NORMAL; LA GARANTÍA ENTRA EN VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y ES VÁLIDA SÓLO PARA EL COMPRADOR ORIGINAL. DAÑOS EN EL PRODUCTO DEBIDO A ERRORES DE INSTALACIÓN, TRASLADO, ABUSO DEL PRODUCTO O USO INDEBIDO DEL PRODUCTO, CAUSADOS POR CONTRATISTAS, COMPAÑÍA DE SERVICIO O POR EL COMPRADOR ORIGINAL NO ENTRARÁN EN LA GARANTÍA. VELHMAT NO SERÁ RESPONSABLE DE CARGOS POR TRABAJO Y/O DAÑOS INCURRIDOS EN LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN O REEMPLAZO NI POR DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES. GARANTÍA SOBRE PRODUCTOS CON FRACTURAS, FISURAS O ASTILLAMIENTOS CUENTAN CON GARANTÍA AL SER DETECTADOS AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PRODUCTO. UNA VEZ ENTREGADO Y FIRMADO DE RECIBIDO EL PRODUCTO, NO SERÁ VÁLIDA LA GARANTÍA POR FRACTURAS, FISURAS O ASTILLAMIENTOS. ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE REVISAR EL PRODUCTO AL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN YA QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS UNA VEZ COLOCADOS.